


Wecryl 333 H /-thix 10 /-thix 20 /-Wi

Resina base per malta autolivellante



Descrizione breve

Wecryl 333 H è una resina base in PMMA sviluppata appositamente per soddisfare i requisiti di Wecryl 333.

Materiale

Resina base flessibilizzata, a indurimento rapido, a base di polimetilmetacrilato (PMMA)

Caratteristiche e vantaggi

- Rende Wecryl 333 flessibile e facile da applicare
- Indurimento rapido
- Applicabile anche a temperature sotto lo zero
- Senza solventi

Campi di applicazione

Wecryl 333 H /-thix 10 /-thix 20 /-Wi è la resina base di Wecryl 333 /-thix 10 /-thix 20 /-Wi. Esse fungono da legante.

Differenze tra Wecryl 333 H / -thix 10 /-thix 20 e Wi

Wecryl 333 H thix 10 e -thix 20 sono varianti tissotropiche di Wecryl 333 H, attraverso le quali si ottiene una riduzione della scorrevolezza della malta in caso di applicazione su superfici inclinate. Wecryl 333 H thix 10 è ottimizzata per inclinazioni comprese tra il 3% e il 10%. Wecryl 333 H thix 20 è ottimizzata per inclinazioni comprese tra il 10% e il 20%.

Wecryl 333 H Wi è una variante di Wecryl 333 H ottimizzata per l'impiego alle basse temperature. Fra le caratteristiche ottimizzate vanno menzionate in particolar modo quelle relative all'applicazione e all'indurimento. L'applicazione di questa resina è consigliata alle temperature sotto i 10 °C.

Formato di consegna

Vedere le informazioni sul prodotto Malta autolivellante Wecryl 333 /-thix 10 /-thix 20 /-Wi.

Magazzinaggio

Conservare i prodotti in luogo fresco e asciutto, al riparo dal gelo, nella confezione originale sigillata a tenuta d'aria. Durata minima di conservazione di 12 mesi nella confezione sigillata a partire dalla data di consegna. Evitare l'esposizione alla radiazione solare diretta anche in cantiere. Dopo il prelievo di parte del prodotto, chiudere di nuovo la confezione a tenuta d'aria.

Dati tecnici

Densità: 1,00 g/cm³

Ulteriori informazioni

Per maggiori informazioni consultare le informazioni sul prodotto delle malte autolivellanti Wecryl 333 /-thix 10 /-thix 20 /-Wi.

Avvertenza di pericolo e consigli per la sicurezza

Osservare le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati.



Informazioni sul prodotto

Wecryl 333 H /-thix 10 /-thix 20 /-Wi

Resina base per malta autolivellante

Avvertenza generale

Le informazioni sopra riportate, in particolar modo quelle relative all'applicazione dei prodotti, sono frutto di ampie attività di sviluppo e di una pluriennale esperienza e vengono fornite secondo scienza e coscienza. In ultima istanza spetta tuttavia all'applicatore stabilire l'idoneità del prodotto sulla base dei requisiti oggettivi e delle condizioni sul posto. È da ritenersi valida solo la versione più recente del documento. Con riserva di modifiche necessarie al progresso tecnologico o al miglioramento dei prodotti.

Ultimo aggiornamento: 01/03/2025