


Wecryl 810

Stucco per livellare



Materiale

Descrizione breve

Wecryl 810 è uno stucco flessibile a indurimento rapido per riempire piccole fessure e giunti nonché per eliminare piccole asperità.

Serve soprattutto a preparare il sottofondo per la posa successiva di impermeabilizzazioni e rivestimenti WestWood.

Stucco bicomponente a indurimento rapido, caricato e flessibile, a base di polimetilmetacrilato (PMMA)

Caratteristiche e vantaggi

- Facile applicazione
- Applicabile anche alle basse temperature a partire da 0 °C
- Indurimento rapido
- Resistente all'idrolisi e agli alcali
- Senza solventi

Campi di applicazione

Wecryl 810 viene impiegato per riempire piccole fessure e giunti e dunque per preparare il sottofondo per la posa successiva di impermeabilizzazioni e rivestimenti a spessore WestWood. Può essere utilizzato anche per livellare le parti dell'impermeabilizzazione in cui il tessuto di armatura si sormonta.

Formato di consegna



Estate:

5,00 kg Wecryl 810
0,20 kg Wekat 900
 5,20 kg

Inverno:

5,00 kg Wecryl 810
0,30 kg Wekat 900
 5,30 kg

Estate:

10,00 kg Wecryl 810
0,30 kg Wekat 900
 10,30 kg

Inverno:

10,00 kg Wecryl 810
0,60 kg Wekat 900
 10,60 kg

Tonalità standard

7032 Grigio siliceo

7043 Grigio traffico

Magazzinaggio

Conservare i prodotti in luogo fresco e asciutto, al riparo dal gelo, nella confezione originale sigillata a tenuta d'aria. Durata minima di conservazione di 12 mesi, a partire dalla data di consegna, nella confezione sigillata. Evitare l'esposizione alla radiazione solare diretta anche in cantiere. Dopo il prelievo di parte del prodotto, chiudere di nuovo la confezione a tenuta d'aria.

Wecryl 810

Stucco per livellare

Condizioni per l'applicazione



Temperature

L'applicazione può essere eseguita all'interno dei seguenti intervalli di temperatura.

Prodotto	Intervallo di temperatura, in °C		
	Aria	Sottofondo*	Materiale
Wecryl 810	da -5 a +35	da +3 a +50*	da +3 a +30

* La temperatura del sottofondo deve essere almeno 3 °C sopra il punto di rugiada durante l'applicazione e l'indurimento.

Umidità

L'umidità relativa dell'aria deve essere ≤ 90%.

La superficie da rivestire deve essere asciutta e priva di ghiaccio.

Fino all'indurimento, la superficie non deve divenire umida.

Tempi di reazione e dosaggio del catalizzatore

	Wecryl 810 (a 20 °C, 2% di catalizzatore)
Tempo di lavorabilità	ca. 15 min.
Resistente alla pioggia dopo	ca. 30 min.
Calpestabile/rivestibile dopo	ca. 45 min.
Indurito dopo	ca. 3 ore

Con l'aumentare della temperatura o della percentuale di catalizzatore si accorciano i tempi di reazione e viceversa.

La seguente tabella indica la quantità di catalizzatore raccomandata per adattare la reazione di indurimento alla temperatura.

Prodotto	Temperatura sottofondo in °C / Dosaggio catalizzatore in % alla massa (circa)												
	-10	-5	+3	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
Wecryl 810	-	-	4%	4%	4%	2%	2%	2%	2%	2%	1%	1%	1%

Consumo

Sottofondo

Livellamento dei punti in cui il tessuto di armatura si sormonta

Riempimenti

Consumo

0,30 kg/m

1,70 kg/l risp. 1,70 kg/m²
per mm di spessore

Dati tecnici

Densità:

1,34 g/cm³

Applicazione del prodotto



Dispositivi e attrezzi per l'applicazione

Miscelazione del prodotto con:

- agitatore con testa a doppia elica

Applicazione con:

- cazzuola per lisciare o spatola

Preparazione del sottofondo

Applicare lo stucco sul primer WestWood indurito.

Wecryl 810

Stucco per livellare



Miscelazione

Mescolare innanzitutto accuratamente il prodotto nel secchio. Aggiungere poi il catalizzatore con l'agitatore in funzione a bassa velocità e mescolare per 2 minuti. Assicurarsi che venga mescolato anche il materiale presente sul fondo e sul bordo del contenitore.

Se la temperatura del materiale è inferiore a 10 °C, mescolare per 4 minuti, dato che il catalizzatore avrà bisogno di più tempo per disciogliersi.

Applicazione

Riempire piccole fessure o giunti con l'ausilio di una cazzuola o di una spatola. Per il livellamento delle superfici, utilizzare la cazzuola.

Preparazione per gli strati successivi

nessuna preparazione necessaria

Pulizia

Durante le pause o al termine dei lavori, pulire a fondo gli attrezzi con il detergente WestWood entro il tempo di lavorabilità (ca. 10 min.). La pulizia può essere effettuata con un pennello. Prima di riutilizzare gli attrezzi, attendere che il detergente sia evaporato completamente.

Non è sufficiente deporre gli attrezzi nel detergente per prevenire l'indurimento del materiale.

Avvertenza di pericolo e consigli per la sicurezza

Osservare le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati.

Avvertenza generale

Le informazioni sopra riportate, in particolar modo quelle relative all'applicazione dei prodotti, sono frutto di ampie attività di sviluppo e di una pluriennale esperienza e vengono fornite secondo scienza e coscienza. In ultima istanza spetta tuttavia all'applicatore stabilire l'idoneità del prodotto sulla base dei requisiti oggettivi e delle condizioni sul posto. È da ritenersi valida solo la versione più recente del documento. Con riserva di modifiche necessarie al progresso tecnologico o al miglioramento dei prodotti.

Ultimo aggiornamento: 01/03/2025